

► *Technische Produktinformation*

Akzent - Serie **Stockputz Akzent**

villerit – Stockputz Akzent zeichnet sich als atmungsaktiver, wasserabweisender und feuchtigkeitsregulierender Oberputz durch eine sehr leichte Verarbeitung und eine hohe Ergiebigkeit aus. **villerit – Stockputz Akzent** ist speziell auf villerit-WDV-Systeme abgestimmt. Reinstes Marmorsande sowie spezieller Kalk und Weißzement geben der Putzoberfläche ein sehr edles, vornehmes und reinweißes Erscheinungsbild. Das hohe Wasser- rückhaltevermögen garantiert eine überaus lange Offenzeit und ermöglicht so eine leichte und rationelle Verarbeitung. **villerit – Stockputz Akzent** ist sehr gut maschinengängig.

► *Technische Kurzinformationen*

Mörtelgruppe	P II nach DIN 18550-1/DIN 18550-2 CR CS II nach EN 998-1		
Struktur	Kratzputz		
Anwendung	innen und außen		
Körnung	1,0 mm 1,5 mm 2,5 mm		
Verbrauch je qm*	2,2 kg m ² 2,5 kg m ² 3,5 kg m ²		
Mischungsverhältnis	ca. 8,0 – 8,5 Liter Wasser / Sack je nach gewünschter Struktur		
Lieferform	Papiersack	25 kg	
	EURO-Palette	42 Sack	
	Kleincontainer	ca. 1.000 kg	
	Big Bag	ca. 1.000 kg	
Farbtonauswahl	carraraweiß Sonderfarbtöne auf Anfrage		
maschinengängig	ja		
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C maximal + 30 °C		
Beschichtung	villerit-Fassadenfarben nach frühestens 6 Tagen		
Lagerung	trocken, auf Paletten		
Lagerzeit	12 Monate nicht überschreiten		

* Angaben sind Richtwerte, die ja nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

Stockputz Akzent

Art des Werkstoffes:

villerit – Stockputz Akzent ist ein Mörtel der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550-1/18550-2 bzw. CR CS II nach EN 998-1. Er setzt sich zusammen aus Bindemittel nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1, reinstem Marmorsand unterschiedlichster Fraktionen und Zusatzmitteln.

Anwendung:

villerit – Stockputz Akzent dient als dekorativer und schützender Oberputz für innen und außen.

Untergründe:

villerit – Stockputz Akzent kann auf allen geeigneten und tragfähigen Putzgründen, WDV-Systemen sowie Unterputzen der Mörtelgruppe P I, P II, P III und P IV (P I und P IV mit Vorbehandlung) aufgebracht werden. Als systemgerechter Untergrund empfehlen wir villerit-Unterputze oder villerit-Spachtelmassen. Sehr stark saugende und stark sandende Untergründe mit villerit-Tiefengrund verfestigen. Stark saugende und sandende Untergründe der Mörtelgruppe P II und P III mit villerit-Silikatverdünner vorbehandeln. Mörtel der Mörtelgruppe P I und P IV sowie Gipskartonplatten o.ä. mit villerit-Egalisiergrund vorstreichen. Um Verfärbungen bei Gipskartonbauplatten zu vermeiden, sollten diese mit villerit-GK Sperrgrund vorgestrichen werden. Bei Mischmauerwerk, größeren Putzdicken, für verbürstete Oberflächen oder Strukturputz ≤ 2 mm Korngröße (gemäß DIN 18345/18350 VOB Teil C, < 3 mm) sowie auf hochwärmendem Mauerwerk wird eine Gewebespachtelung mit villerit-FS 33 und Armierungsgewebe fein und auf WDV-Systemen eine zweite stoßversetzte Gewebearmierung empfohlen

Der Putzgrund muss saugfähig, trocken und frei von Trennmittel sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Es sind die Bestimmungen der VOB und der einschlägigen Normen für Putzgrund zu beachten (z. B. VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18550-1/18550-2, EN 13914-1/13914-2, DIN 55699, DIN 18345).

Verarbeitung:

villerit – Stockputz Akzent kann mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Bei maschineller Verarbeitung empfiehlt es sich die Maschine auf halbe Leistung umzurüsten. Schläuche mit Kleister oder Kalkbrühe vorbehandeln. Wird der Putzgrund vorgenässt, empfiehlt es sich vor allem in der heißen Jahreszeit, dies am Vorabend der Applikation zu tun. Bei evtl. weiterem Vornässen kurz vor dem Verputzen ist darauf zu achten, dass der Putzgrund nicht zu stark mit Wasser gesättigt ist, da sonst Applikation und Haftung negativ beeinflusst werden können. Konsistenz mit ca. 8,0-8,5 Liter Wasser je Sack, je nach gewünschter Struktur, einstellen. Der gesamte Materialbedarf für eine Fläche ist in einem Arbeitsgang vorzubereiten. **villerit – Stockputz Akzent** in Kornstärke auftragen und sofort mit Styropor- oder Plasticscheibe kreisförmig reiben. Um Farbtonunterschiede und Anstöße zu vermeiden, müssen Putzflächen in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung von Eck zu Eck fertiggestellt werden.

Beschichtung:

villerit – Stockputz Akzent darf erst nach völliger Lufttrocknung, frühestens nach 6 Tagen, mit villerit-Fassadenfarbe beschichtet werden.

Besonders zu beachten:

villerit – Stockputz Akzent darf nicht unter $+5^{\circ}\text{C}$ und über $+30^{\circ}\text{C}$ verarbeitet werden. Vor Aufbringen des Oberputzes muss eine ausreichende Standzeit des Unterputzes eingehalten werden. Keine Fremdstoffe beimischen. Der frische Putz ist mit ausreichenden Maßnahmen vor Witterungseinflüssen (z.B. starke Sonneneinstrahlung, Wind, Regen) zu

schützen und gegebenenfalls nachzubehandeln. Alle von Erd- oder Kiesschüttungen berührten P II Putzflächen sind gemäß DIN 18195 durch Bitumenanstrich und Noppenfolie mit Vlies o.ä. (z.B. villerit-Miraflex und Noppenfolie mit Vlies) nach Trocknung bis 5 cm über dem Erdreich Oberkante vor Feuchtigkeit zu schützen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550-1/DIN 18550-2 und EN 13914-1/EN 13914-2 sowie die Richtlinie Fassadensockelputz / Außenanlage (Herausgeber: Fachverband der Stukkateure für Ausbau und Fassade) und sind genaugestens zu beachten.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Farbauswahl bitte, dass die Art sowie die Struktur des Oberputzes die subjektive Farbwahrnehmung beeinflussen. Farbabweichungen können durch die unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes sowie bei feuchter, nasskalter Witterung oder bei starker Sonneneinstrahlung während der Ausführung entstehen. Eine Gewähr für Farbgleichheit zwischen Farbmuster und fertigem Edelputz kann deshalb nicht übernommen werden. Korrekturen können jedoch problemlos mit villerit-Fassadenfarbe vorgenommen werden. Auf Grund der unterschiedlichen Pigmentierung kann auch bei gleichem Farbton zwischen Putz und Fassadenfarbe ein Farbtonunterschied nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Farbgestaltung eines WDV Objektes muss ein Farbton mit einem Hellbezugswert (HBW) größer 20 % gewährt werden.

Außerdem empfehlen wir eine zusätzliche werkseitige Biocid-Ausrüstung.

Lagerung:

Sackware trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, auf Paletten lagern.

Lagerzeit von 12 Monaten nicht überschreiten.

Ergiebigkeit:

	pro kg	pro Sack	pro to
Körnung 1,0 mm	0,45 m ²	11,36 m ²	454 m ²
Körnung 1,5 mm	0,40 m ²	10,0 m ²	400 m ²
Körnung 2,5 mm	0,29 m ²	7,1 m ²	286 m ²

Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen.

Sicherheitsratschläge:

Mineralische Mörtel reagieren mit Wasser alkalisch.

- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Staub nicht einatmen
- Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden
- bei Berührungen mit den Augen sofort gründlich abspülen und Arzt konsultieren
- bei Berührung mit der Haut, sofort abwaschen mit viel Wasser
- bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)

Qualitätskontrolle:

Nach DIN EN 998-1 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie einer kontinuierlichen werkseigenen Kontrolle. Fremdüberwachung durch IFBT Leipzig.

Z – 33. 9 – 1154
Z – 33.41 – 1585
Z – 33.43 – 1237
Z – 33.43 – 1586
Z – 33.44 – 1669
Z – 33.49 – 1505
ETA – 06/0221
ETA – 07/0158