Technische Produktinformation

Betonkontakt

villerit – Betonkontakt ist eine rötlich eingefärbte Grundierung als Haftbrücke auf glatten Wand- und Deckenoberflächen für nachfolgende Gipsputze.

Technische Kurzinformationen

Anwendung	Haftbrücke für Innen
Oberfläche	feinrau
Verbrauch je qm*	ca. 0,25 – 0,30 l / m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Mischungsverhältnis	Max. 10 % mit Wasser verdünnen
Lieferform	Eimer je 22 kg
Farbtonauswahl	rötlich
Verarbeitung	streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C
Lagerung	kühl, jedoch frostfrei
Lagerzeit	12 Monate nicht überschreiten

* Angaben sind Richtwerte, die ja nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

Art des Werkstoffes:
villerit – Betonkontakt ist eine Grundierung auf Basis modifizierter Polymerdispersion mit mineralischen Zuschlägen. Zur einfacheren Kontrolle der gestrichenen Fläche ist **villerit – Betonkontakt** rötlich eingefärbt.

Anwendung:
villerit – Betonkontakt dient zur Vorbehandlung von Beton als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2.

Verarbeitung:
villerit – Betonkontakt mit max. 10 % Wasser verdünnen und mit Bürste, Walze, Pinsel oder einem Airless-Gerät vollflächig auf den Untergrund aufbringen.
villerit – Betonkontakt so auftragen, dass eine raue Oberfläche entsteht. Ein übermäßiger Materialauftrag beeinflusst die Haftung der nachfolgenden Schicht negativ.

Besonders zu beachten:
villerit – Betonkontakt nicht auf feuchte oder verschmutze Untergründe aufbringen. **villerit – Betonkontakt** darf nicht unter + 5 °C (Objekt-/Lufttemperatur) und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:
Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Oberfläche:
feinrau

Ergiebigkeit:
Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes:

ca. 0,25 – 0,30 l / m ²
Verbrauchswerte sind Richtwerte. Die exakte Verbrauchsmenge ist durch ein Probeanstrich am Objekt zu ermitteln.

© Jan 24 **villerit-Putzsysteme GmbH, Unterer Dammweg 24-26, 78050 VS-Villingen, Tel.: 07721/9821-0, Fax: 07721/982150.**
Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Technik erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Rechtsverbindlichkeit hieraus nicht abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit dieser Ausgabe verlieren die früheren technischen Produktinformationen ihre Gültigkeit.