

► **Technische Produktinformation**



Das Kalkputzsystem

Calsano Kreativtechnik Calorino

Calorino Prep und Calorino Veneziano ist ein weißer, feiner Kalkputz, der durch Verpressen seine Brillanz erfährt. Es handelt sich dabei um eine Technik, die durch pressen und glätten eine seidenmatte, glänzende Fläche erzeugt.

Calorino Prep und Calorino Veneziano ist Systembestandteil des Calsano-Kalkputzsystems-

► **Technische Kurzinformationen**

Mörtelgruppe	P I nach DIN 18550
Struktur	glatt
Anwendung	innen
Körnung	0,2 mm
Verbrauch je qm*	1 kg Grundspachtel Calorino Prep 0,25 kg Glattspachtel Calorino Veneziano
Mischungsverhältnis	ca. 5 ltr. / Sack ca. 2 ltr / Eimer
Lieferform	Papiersack a 25 kg Calorino Prep Plastikeimer a 8 kg Calorino Veneziano
Farbtonauswahl	Carrara basalto limone terra rosso
maschinengängig	
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 ° C
Beschichtung	Calorino Wachs
Lagerung	frostfrei

Calsano Kreativtechnik Calorino

Art des Werkstoffes:

Calsano Veneziano ist ein gebrauchsfertiger Kalkfeinputz. Er setzt sich zusammen aus Kalk und Marmor- mehl.

Anwendung:

Calsano Kreativtechnik Calorino dient als dekorative Oberflächengestaltung.

Verarbeitung:

1)

Auf tapezierfähigen Untergrund wird zunächst **Calsano Haftgrund** aufgetragen. Die Abtrocknung des Haftgrundes sollte 12 Stunden betragen.

2)

Auf die mit Haftgrund vorbereitete Wandfläche wird mit einer Stahltraufel **Calorino Prep** in einer Schichtstärke von ca. 1-2 mm aufgetragen. Grate müssen unbedingt entfernt werden. Die Oberfläche kann evtl. nach 1 Tag leicht angeschliffen werden um eine absolut ebene Oberfläche zu erhalten. Die Abbindezeit von 12 Stunden muss eingehalten werden.

3)

Calorino Veneziano mit einer dünnen (0,6mm) Stahltraufel aufziehen, und verpressen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Traufel anfangs mit leichtem Druck und mit jedem weiteren Arbeitsgang mit erhöhtem Druck geführt wird. Durch den höheren Druck wird auch der Glanzgrad der Oberfläche erhöht. Innerhalb von 2 Stunden sollte der Glättvorgang beendet sein.

Weitere Veredelungs- oder Schutzmöglichkeiten:

Auftrag von **Calorino Wachsseife**, 1:1 mit Wasser verdünnen und mit einem handelsüblichen feinporigen Schwamm die Wachsseife mit kreisenden Bewegungen auftragen, einziehen lassen bis die Oberfläche einen matt-glänzenden Film bildet, danach die angetrocknete Wachsseife mit einem groben Leinentuch entfernen. Durch das Abreiben entsteht eine glänzende Oberfläche. Dieser Glanzgrad kann noch verstärkt werden indem die Oberfläche durch zusätzliches Polieren mit Hartwachs behandelt wird.

Besonders zu beachten:

Calorino Veneziano kann mit alkalibeständigen Abtönfarben individuell eingefärbt werden.

Lagerung:

Frostfrei und geschlossen,
Lagerzeit von 2 Jahren nicht überschreiten.

Sicherheitsratschläge:

Mineralische Mörtel reagieren mit Wasser alkalisch.

- reizt die Augen und die Haut
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden
- bei Berührungen mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen