

► *Technische Produktinformation*

Egalisiergrund

villerit – Egalisiergrund ist eine quarzhaltige, wässrige, atmungsaktive und alkalibeständige Grundierung zur Egalisierung der ungleichen Saugfähigkeit unterschiedlicher Untergründe und zur Verbesserung der Haftfähigkeit nachfolgender Beschichtungen. **villerit – Egalisiergrund** ist spannungsarm, füllend und leicht zu verarbeiten.

► *Technische Kurzinformationen*

Anwendung	Haftgrundierung außen und innen
Oberfläche	sandig-rau
Verbrauch je qm*	0,20 kg – 0,25 kg/m ²
Mischungsverhältnis	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser (max. 10 %)
Lieferform	Eimer mit 10 kg Eimer mit 20 kg
Farbtonauswahl	weiß
Verarbeitung	streichen, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5°C, max. +30°C
Beschichtung	villerit-mineralische Oberputze villerit-Deko villerit-Siliconit
Lagerung	kühl, jedoch frostfrei
Lagerzeit	12 Monate nicht überschreiten

* Angaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen

villerit – Egalisiergrund

Art des Werkstoffes:

villerit – Egalisiergrund ist eine quarzhaltige siloxanverstärkte Polymerdispersion.

Anwendung:

villerit – Egalisiergrund dient als Haftbrücke und zum Egalisieren ungleicher Saugfähigkeit unterschiedliche Untergründe.

Untergründe:

Mörtel der Mörtelgruppe II, III und IV sowie gipshaltige Untergründe und Gipskartonplatten.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige Altanstriche, Moos und Algen müssen restlos entfernt werden. Es gelten die Vorschriften der VOB (z. B. VOB Teil C DIN 18363).

Verarbeitung:

villerit – Egalisiergrund wird mit Bürste, Roller, Walze oder Pinsel aufgebracht. **villerit – Egalisiergrund** je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnen und je nach Wunsch mit **villerit – Abtönfarbe** abtönen. Während der Verarbeitung öfters umrühren.

Besonders zu beachten:

villerit – Egalisiergrund darf nicht unter + 5°C und über + 30°C (Objekt-/Lufttemperatur) und bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Oberfläche:

sandig-rau

Ergiebigkeit:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds:

<i>pro kg</i>	<i>pro 20 kg</i>
4 - 5 m ²	80 - 100 m ²

Verbrauchswerte sind Richtwerte, für die keine Verbindlichkeiten übernommen werden können, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.